



## Royal Bitu Seal

### Materiaal

Professionele, neutraal uithardende, plasto-elastische kit en kleefstof op basis van een hoogwaardig bitumenrubber.

### Eigenschappen

- Direct verwerkbaar, zonder te verwarmen
- Isolerend vermogen
- Bescherming tegen roest en vocht
- Hecht op meest voorkomende en ook natte ondergronden

### Toepassingsgebieden

- Verkleven van bitumineuze dakbedekkingen
- Waterdicht afwerken van voegen, naden en aansluitingen
- Noodreparaties
- Raadpleeg Product Data Sheet



## Royal Multi Seal

### Materiaal

Duurzame, blijvend elastische, één-component kit en kleefstof op basis van hoogwaardige siliconen.

### Eigenschappen

- Eenvoudige verwerking
- Kleurvast, UV bestendig
- Blijvend elastisch na uitharding
- Duurzame hechting op diverse ondergronden zoals beton, metselwerk, aluminium en roestvrij staal

### Toepassingsgebieden

- Onderling duurzaam waterdicht hechten van Royal EPDM dakbanen
- Hechten van Royal EPDM, Elastofol Supreme en OC-plan ECB op diverse ondergronden
- Waterdicht afwerken van voegen, naden en aansluitingen
- Raadpleeg Product Data Sheet

[www.royalroofingmaterials.com](http://www.royalroofingmaterials.com)

Royal Roofing Materials is exclusief verkrijgbaar bij:





# Royal

ROOFING MATERIALS

## Royal Bitu Seal

### Technische gegevens

Verpakking	kunststof koker 310ml
Kleur	zwart
Massa	1,38 g/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid	36 maanden (koel, droog en vorstvrij)
Huidvorming	ca. 30 min (20 °C / 65% R.H.)
Uitharding	afhankelijk van dikte, 1 dag tot 1 week
Temperatuur bestendigheid	-35 °C tot +110 °C
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +30 °C
Ondergrond	schoon, droog (bij voorkeur), stof- en vetvrij



## Royal Multi Seal

### Technische gegevens

Verpakking	kunststof koker 310ml
Kleur	zwart
Massa	1,24 g/ml
Houdbaarheid	12 maanden (koel, droog en vorstvrij)
Huidvorming	ca. 5 min (20 °C / 65% R.H.)
Uitharding	2mm/24uur (20 °C / 65% R.H.)
Herstel elasticiteit	> 80%
Elasticiteit bij breuk	800% (DIN 53504)
Temperatuur bestendigheid	-60 °C tot +180 °C
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +35 °C
Apfelweerstand	1,60N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
Ondergrond	schoon, droog, stof- en vetvrij



[www.royalroofingmaterials.com](http://www.royalroofingmaterials.com)

Royal Roofing Materials is exclusief verkrijgbaar bij:

